



Редукторное масло SMK REDUCTION S CLP

В составе: синтетические полиальфаолефиновые (ПАО) базовые масла и современный многофункциональный пакет присадок.

Синтетическое редукторное масло SMK REDUCTION S CLP применяется в закрытых промышленных редукторах с цилиндрическим, коническим и червячным зубчатым зацеплением, работающих при высокой установившейся температуре масла и высоких нагрузках, смазка которых производится методами погружения, впрыска или масляного тумана, а также для нагруженных подшипников скольжения, качения и других узлов, в которых подача масла осуществляется циркуляционной системой смазки или методом погружения. Применение масла SMK Reduction S CLP обеспечивает работу редукторов и централизованных систем смазки при больших перепадах температур и увеличение сроков замены масла.

Масла SMK Reduction S CLP могут использоваться для смазки винтов, муфт и высоконагруженных подшипников скольжения, работающих при небольших скоростях, а также в циркуляционных системах различных механизмов, работающих при повышенных нагрузках.

Преимущества

- Благодаря полиальфаолефинам в составе, обладает повышенной термоокислительной стабильностью и стойкостью к термической деградации на протяжении всего срока эксплуатации, что позволяет снизить образование углеродистых отложений и увеличить интервал замены масла
- Устойчивый к механическим нагрузкам и деструкции модификатор вязкости позволяет сохранять стабильные вязкостно-температурные свойства на протяжении всего периода эксплуатации

Наименование показателей	Типичное значение								Методы испытаний
Вязкость по ISO	32	46	68	100	150	220	320	460	
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	32	47	70	107	160	215	295	450	ГОСТ 33
Индекс вязкости	130	125	135	135	140	145	145	160	ГОСТ 25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	200	210	240	230	235	242	252	252	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-52	-52	-52	-47	-47	-42	-42	-32	ГОСТ 20287
Плотность при 20°C, кг/м ³	825	835	840	840	840	840	840	840	ГОСТ 3900

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

DIN 51517-3 (CLP)
 ISO 6743-6 (CKC, CKD, CKE)
 ISO 12925-1 (CKC, CKD, CKE)
 AGMA 9005 F16
 AIST US Steel 224
 Fives Cincinatti P-63, 76, 77, 74, 59, 35
 Danieli A01.2.2 a, b, c, d

ФАСОВКА

20L ■
 60L ■
 205L ■



SMK REDUCTION S CLP